

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Universalmörtel (Mauer- und Putzmörtel) KM



### EIGENSCHAFTEN:

Der Mauer- und Putzmörtel KM zeichnet sich durch Witterungsbeständigkeit, Atmungsfähigkeit und ein eingestelltes Wasserrückhaltevermögen aus. Ausgezeichnete Haftung und leichte Verarbeitung bieten Verarbeitungssicherheit auf hohem Niveau. Frostsicher nach Erhärtung.

### ANWENDUNG:

quick-mix Mauer- und Putzmörtel ist zum Erstellen oder Ausbessern von Innen- und Außenwänden geeignet. Zum Mauern, Putzen und Ausbessern.

### QUALITÄT:

Zement, Kalk, Sande, Zusätze zur besseren Verarbeitung, vergütet. Normalmauermörtel M 2,5 gem. DIN EN 998-2, CS III gem. DIN EN 998-1. quick-mix Universalmörtel ist witterungsbeständig, stoßfest und frostsicher nach Erhärtung. Keine Entmischung im Mörtelfass. Chromatarm.

### UNTERGRUND:

Der Putzgrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten.

Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Stark saugende Flächen (z. B. Porenbeton) mit HAGALITH-Aufbrennsperre AS behandeln. Beim Mauern Steine je nach Saugverhalten ggf. vornässen.

### VERARBEITUNG:

Sackinhalt von 10 kg mit ca. 1,4 l bzw. 25 kg mit ca. 3,5 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anmischen und innerhalb 2 Stunden verarbeiten. Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Verarbeitung als Putzmörtel auf vorgespitztem Untergrund.

### ERGIEBIGKEIT:

Ein 25-kg-Gebinde ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 15 l Nassmörtel.

### VERBRAUCH:

als Mauermörtel:  
2 DF, Wandbreite 11,5 cm, ca. 32 kg je m<sup>2</sup>  
3 DF, Wandbreite 17,5 cm, ca. 45 kg je m<sup>2</sup>

als Putzmörtel:  
bei i. M. 10 mm Auftragsdicke ca. 15 kg je m<sup>2</sup>  
bei i. M. 15 mm Auftragsdicke ca. 22,5 kg je m<sup>2</sup>  
bei i. M. 20 mm Auftragsdicke ca. 30 kg je m<sup>2</sup>

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

10-kg-Beutel, 25-kg-Sack

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.



Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Universalmörtel (Mauer- und Putzmörtel) KM



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240