

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Dachdeckermörtel mit Fasern DM



### EIGENSCHAFTEN:

Der Dachdeckermörtel zeichnet sich durch gutes Haftvermögen, hohe Elastizität und geschmeidiges Verarbeiten aus. Kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln. Diffusionsoffen. Witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung.

### ANWENDUNG:

quick-mix Dachdeckermörtel ist ein faserverstärkter, diffusions-offener Mörtel zum Verlegen von First,- Grat- und Traufziegeln sowie ein Verstrichmörtel für Dachziegel.

### QUALITÄT:

Zement und Kalk gemäß DIN EN 197 und DIN EN 459, Sande, Zuschlagstoffe in optimaler Zusammensetzung gemäß DIN EN 13139, M 2,5 in Anlehnung an DIN EN 998-2, vergütet. Durch eingestelltes Wasserrückhaltevermögen und Mikroporenvolumen hervorragende Frisch- und Festmörteleigenschaften. Verstärkt mit alkalibeständigen Fasern. Gutes Haftvermögen, hohe Elastizität, leicht anzurühren, keine Entmischung im Mörtelfass, kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln, witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung. Chromatarm. Güteüberwacht.

### VERARBEITUNG:

10-kg-Gebinde mit ca. 1,6 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Evtl. Wasser nachgeben bis der Mörtel kellengerecht ist. Der Dachdeckermörtel kann weichplastisch verarbeitet werden. Dies erhöht die Klebe- und Verbundfähigkeit. Angerührten Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mörtel bzw. die soeben glatt gestrichene Fuge sind vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen zu schützen. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten .

### VERBRAUCH:

Der Sackinhalt ergibt, verarbeitungsgerecht angemischt, 6 l gebrauchsfertigen Dachdeckermörtel. Je lfd. m Firstpfannenverlegemörtel werden ca. 15 - 20 kg (Richtwert, da abhängig von der Art der Pfannen und Verlegung) benötigt.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

Grau: 10-kg-Beutel, 25-kg-Sack  
Schwarz: 10-kg-Beutel  
Rot: 10-kg-Beutel

### HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Dachdeckermörtel mit Fasern DM



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240